



Organismo notificato nr. 0476

**ADRIASTRADE s.r.l.**  
Via Grota del Diau Zot, 5  
34074 Monfalcone (GO)

08

Certificato nr. 0476-CPR-0344/B

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N. CT-PT12/25

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Aggregato naturale PIETRISCO 12/25 CT**

2. Usi previsti:

**aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico UNI EN 13043:2002/AC:2004**

**aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620:2002+A1:2008**

3. Fabbricante:

**ADRIASTRADE s.r.l.**  
Via Grota del Diau Zot, 5  
34074 Monfalcone (GO)  
Impianto: Campolongo Tapogliano (UD), Strada Comunale per Ruda, km 0,800

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: secondo il sistema 2+

- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 13043:2002/AC:2004 - UNI EN 12620:2002+A1:2008  
Organismo notificato: 0476 Kiwa Cermet Italia S.p.a. che ha rilasciato il certificato n. 0476-CPR-0344/B

7. Prestazione dichiarata:

| Specifica tecnica                            | EN 12620: 2008                               | EN 13043: 2002     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Caratteristiche essenziali                   | Prestazione                                  | Prestazione        |
| Dimensione delle particelle                  | 11,2/22,4                                    | 11,2/22,4          |
| Granulometria                                | Gc85/20                                      | Gc90/20            |
| Indice di appiattimento                      | Fl <sub>15</sub>                             | Fl <sub>10</sub>   |
| Indice di forma                              | Sl <sub>15</sub>                             | Sl <sub>15</sub>   |
| Massa volumica dei granuli                   | 2,76                                         | 2,76               |
| Assorbimento di acqua                        | 0,5%                                         | WA <sub>24</sub> 1 |
| Contenuto in conchiglie                      | NPD                                          | --                 |
| Contenuto di fini                            | f <sub>1,5</sub>                             | f <sub>0,5</sub>   |
| Valore di blu                                | NPD                                          | NPD                |
| Resistenza alla frammentazione               | LA <sub>25</sub>                             | LA <sub>25</sub>   |
| Resistenza all'usura                         | MoE10                                        | MoE10              |
| Resistenza alla levigabilità                 | VL <sub>38</sub>                             | PSV <sub>38</sub>  |
| Resistenza all'abrasione superf.             | AAV <sub>10</sub>                            | AAV <sub>10</sub>  |
| Resistenza all'abras. da pneum. chiodati     | NPD                                          | NPD                |
| Cloruri                                      | 0,004%                                       | --                 |
| Sostanza umica                               | assente                                      | --                 |
| Zolfo totale                                 | 0,112%                                       | --                 |
| Carbonati                                    | 68,5%                                        | --                 |
| Solfati solubili in acido                    | ASo <sub>2</sub>                             | --                 |
| Contaminanti leggeri                         | <0,1%                                        | <0,1%              |
| Stabilità di volume-ritiro per essiccamento  | NPD                                          | --                 |
| Stabilità di volume della scoria d'altoforno | NPD                                          | NPD                |
| Durabilità al gelo/disgelo                   | F <sub>1</sub>                               | F <sub>1</sub>     |
| Rilascio di sostanze pericolose              | assente                                      | assente            |
| Coefficiente di scorrimento                  | --                                           | NPD                |
| Percentuale superfici frantumate             | --                                           | C <sub>50/10</sub> |
| Affinità ai leganti bituminosi               | --                                           | 95/71% 6h/24h      |
| Resistenza allo shock termico                | --                                           | 1                  |
| "Sonnenbrand" del basalto                    | --                                           | NPD                |
| Disintegrazione ferrosa scorie altoforno     | --                                           | NPD                |
| Disintegrazione di silicato d'calcio         | --                                           | NPD                |
| Reattività alcali-silice                     | RA2                                          | --                 |
| Petrografia                                  | Aggregato naturale di natura calcarea - EPII |                    |

Curva tipica  
**PIETRISCO 12/25**

| vagli | passante |
|-------|----------|
| 45    | 100      |
| 31,5  | 100      |
| 22,4  | 100      |
| 16    | 65       |
| 11,2  | 9        |
| 8     | 1        |
| 5,6   | 1        |
| 4     | 1        |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Coletto Francesco, Direzione Generale

**Monfalcone, lì 23 aprile 2025**

**ADRIASTRADE s.r.l.**

Il legale rappresentante  
Ing. Coletto Francesco