



Organismo notificato nr. 0476

ADRIASTRADE s.r.l.
Via Grotta del Diau Zot, 5
34074 Monfalcone (GO)

08

Certificato nr. 0476-CPR-0344/B

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N. CT-PT8/12**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Aggregato naturale PIETRISCO 8/12 CT

2. Usi previsti:

aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico UNI EN 13043:2002/AC:2004**aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620:2002+A1:2008**

3. Fabbricante:

ADRIASTRADE s.r.l.

Via Grotta del Diau Zot, 5

34074 Monfalcone (GO)

Impianto: Campolongo Tapogliano (UD), Strada Comunale per Ruda, km 0,800

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: secondo il sistema 2+

- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 13043:2002/AC:2004 - UNI EN 12620:2002+A1:2008

Organismo notificato: 0476 Kiwa Cermet Italia S.p.a. che ha rilasciato il certificato n. 0476-CPR-0344/B

7. Prestazione dichiarata:

Specifica tecnica	EN 12620: 2008	EN 13043: 2002
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione
Dimensione delle particelle	6,3/12,5	6,3/12,5
Granulometria	Gc85/20	Gc90/10
Indice di appiattimento	Fl ₁₅	Fl ₁₀
Indice di forma	Sh ₁₅	Sh ₁₅
Massa volumica dei granuli	2,76	2,76
Assorbimento di acqua	0,5%	WA ₂₄ 1
Contenuto in conchiglie	NPD	—
Contenuto di fini	f _{1,5}	f _{0,5}
Valore di blu	NPD	NPD
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₅	LA ₂₅
Resistenza all'usura	MD _{E10}	MD _{E10}
Resistenza alla levigabilità	VL ₃₈	PSV ₃₈
Resistenza all'abrasione superf.	AAV ₁₀	AAV ₁₀
Resistenza all'abras. da pneum. chiodati	NPD	NPD
Cloruri	0,004%	—
Sostanza umica	assente	—
Zolfo totale	0,112%	—
Carbonati	68,5%	—
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	—
Contaminanti leggeri	<0,1%	<0,1%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	NPD	—
Stabilità di volume della scoria d'altoforno	NPD	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁	F ₁
Rilascio di sostanze pericolose	assente	assente
Coefficiente di scorrimento	—	NPD
Percentuale superfici frantumate	—	C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi	—	95/71% 6h/24h
Resistenza allo shock termico	—	1
"Sonnenbrand" del basalto	—	NPD
Disintegrazione ferrosa scorie altoforno	—	NPD
Disintegrazione di silicato d'calcio	—	NPD
Reattività alcali-silice	RA2	—
Petrografia	Aggregato naturale di natura calcarea - EP11	

Curva tipica
PIETRISCO 8/12

vagli	passante
31,5	100
20,0	100
16,0	100
14,0	100
12,5	100
10,0	81
8,0	32
6,3	3
4,0	1
2,0	1
1,0	1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Coletto Francesco, Direzione Generale

Monfalcone, lì 23 aprile 2025**ADRIASTRADE s.r.l.**

Il legale rappresentante

Ing. Coletto Francesco